


TECHNISCHE SPECIFICATIE

ND 6+1v Drainagesysteem



ND 6+1v Drainagesysteem

Hoogwaardig, CE gemarkeerd drainagesysteem met innovatieve noppenvorm dat gemaakt is van slagvast gerecycled polystyreen. De kern van het ND 6+1v Drainagesysteem is een en hoog belastbare noppenfolie met een bouwhoogte van ca. 27 mm en een extra groot waterreservoir van ca. 7,6 l/m². Het systeem beschikt over een uitstekende kruipweerstand, waardoor een consequente, langdurige drainagecapaciteit wordt gegarandeerd.

Op de niet-noppenzijde is een thermisch geotextiel als filterlaag en op de noppenzijde is een damp-open scheidingsvlies (geotextiel) aangebracht. De geotextielen worden verlijmd en niet thermisch gehecht op de kern van de noppenfolie, om schade aan de mechanische en hydraulische eigenschappen van de geotextielen en het drainagesysteem te voorkomen. Bovendien voorkomt dit dat de geotextielen tussen de noppen worden gedrukt, wat een goede drainage zou belemmeren.

Toepassing

Het ND 6+1v Drainagesysteem is component van het Nophadrain Extensief Groendaksysteem | Biodivers dak met extra waterbuffering. Het fungeert als drainage-, filter- en bescherm laag. Daarnaast is dit drainagestelsel ook geschikt voor daken met onvoldoende afschot. De bouwhoogte voorkomt wateropstuwing en opvriezen van het substraat en zorgt voor grotere drainagelengtes. Het ND 6+1v Drainagesysteem kan worden toegepast op een warm dak.

Eigenschappen

- Materiaal noppenfolie: slagvast gerecycled polystyreen (HIPS)
- Materiaal geotextiel: polypropyleen (PP)
- Bouwhoogte: ca. 27 mm
- Druksterkte: ca. 300 kPa
- Waterreservoir: ca. 7,6 l/m²
- Gewicht: ca. 1.353 g/m²
- Drainagecapaciteit bij $i = 1$ bij 20 kPa: ca. 9,29 l/(s.m)
- Drainagecapaciteit bij 2 % afschot bij 20 kPa: ca. 1,22 l/(s.m)

Product	Afmetingen (L x B)	Leveringsvorm
ND 6+1v Drainagesysteem	ca. 20 m x 1,20 m	ca. 24 m ² , rol

Datasheet	DoP6+1v-007	ND 6+1v	
Materiaal eigenschappen	Norm	Eenheid	Prestatie
Kern	-	-	HIPS
Filter/geotextiel	-	-	PP/PE
Scheidingsfolie	-	-	-
Scheidingsvlies	-	-	PP
Mechanische eigenschappen (gemiddelde waarden)			
Druksterkte	hEN ISO 25619-2	kPa	300
Druksterkte bij 10 % vervorming	hEN ISO 25619-2	kPa	300
Vervorming bij 1mPa	hEN ISO 25619-2	%	-
Trekproef op de brede stroken ¹ (MD/CMD) ²	hEN ISO 10319	kN/m	8/8
Statische doorpansproef CBR ¹	hEN ISO 12236	kN	1,5
Dynamische perforatieproef ¹	hEN ISO 13433	mm	38
Bestendigheid tegen verwerking ³	hEN ISO 12224	%	60/80
Fysieke eigenschappen (absolute waarden)			
Bouwhoogte bij 2 kPa	-	mm	27
Nophoogte bij 2 kPa	-	mm	26
Perforaties per m ²	-	-	-
Diameter perforaties	-	mm	-
Waterhoudend vermogen	-	l/m ²	7,61
Afmetingen (L x B)	-	m	20 x 1,2
Gewicht per m ²	-	g	1.353
Oppervlak per rol	-	m ²	24
Roldiameter	-	cm	85
Rolgewicht	-	kg	32
Hydraulische eigenschappen (gemiddelde waarden)			
Karakteristieke openingsmaat O ₉₀ ¹	hEN ISO 12956	µm	150
Waterdoorlatenheid loodrecht op het vlak H ₅₀ ¹	hEN ISO 11058	mm/s	100
Drainagecapaciteit (gemiddelde waarden)			
Verticale drainage / Muur - gradient i=1			
Druk	Inbouwdiepte		
20 kPa	2,0 m	hEN ISO 12958 ⁴	l/(s.m)
30 kPa	3,0 m	hEN ISO 12958 ⁴	l/(s.m)
50 kPa	5,0 m	hEN ISO 12958 ⁴	l/(s.m)
100 kPa	10,0 m	hEN ISO 12958 ⁴	l/(s.m)
200 kPa	Bijzondere situaties	hEN ISO 12958 ⁴	l/(s.m)
Horizontale drainage / Dak			
Afschot = 0 % - Bijzondere Situatie			
≤ 2 kPa - extensieve dakbegroeiing	FH Karlsruhe (D) ⁵	l/(s.m)	-
≤ 10 kPa - intensieve dakbegroeiing	FH Karlsruhe (D) ⁵	l/(s.m)	-
Afschot = 1 % - Bijzondere Situatie			
≤ 10 kPa - extensieve dakbegroeiing	hEN ISO 12958 ⁴	l/(s.m)	0,99
≤ 20 kPa - intensieve dakbegroeiing	hEN ISO 12958 ⁴	l/(s.m)	0,86
100 kPa - begaanbaar	hEN ISO 12958 ⁴	l/(s.m)	0,47
200 kPa - berijdbaar	hEN ISO 12958 ⁴	l/(s.m)	-
Afschot = 1,5 %			
≤ 10 kPa - extensieve dakbegroeiing	hEN ISO 12958 ⁴	l/(s.m)	1,15
≤ 20 kPa - intensieve dakbegroeiing	hEN ISO 12958 ⁴	l/(s.m)	1,05
100 kPa - begaanbaar	hEN ISO 12958 ⁴	l/(s.m)	0,51
200 kPa - berijdbaar	hEN ISO 12958 ⁴	l/(s.m)	-
Afschot = 2 %			
≤ 10 kPa - extensieve dakbegroeiing	hEN ISO 12958 ⁴	l/(s.m)	1,39
≤ 20 kPa - intensieve dakbegroeiing	hEN ISO 12958 ⁴	l/(s.m)	1,22
100 kPa - begaanbaar	hEN ISO 12958 ⁴	l/(s.m)	0,73
200 kPa - berijdbaar	hEN ISO 12958 ⁴	l/(s.m)	-
Afschot = 2,5 %			
≤ 10 kPa - extensieve dakbegroeiing	hEN ISO 12958 ⁴	l/(s.m)	1,50
≤ 20 kPa - intensieve dakbegroeiing	hEN ISO 12958 ⁴	l/(s.m)	1,28
100 kPa - begaanbaar	hEN ISO 12958 ⁴	l/(s.m)	0,78
200 kPa - berijdbaar	hEN ISO 12958 ⁴	l/(s.m)	-
Afschot = 3 %			
≤ 10 kPa - extensieve dakbegroeiing	hEN ISO 12958 ⁴	l/(s.m)	1,70
≤ 20 kPa - intensieve dakbegroeiing	hEN ISO 12958 ⁴	l/(s.m)	1,54
100 kPa - begaanbaar	hEN ISO 12958 ⁴	l/(s.m)	0,89
200 kPa - berijdbaar	hEN ISO 12958 ⁴	l/(s.m)	-

¹ De waarden hebben alleen betrekking op het filter / geotextiel

² MD = Kettingrichting / CMD = Inslagrichting

³ De drainagesystemen moeten na installatie binnen 14 dagen worden afgedekt

⁴ UNI EN ISO 12958 getest hard/zacht

⁵ FH Karlsruhe (D) getest hard/hard

De bovenstaande waarden zijn indicatief en corresponderen met gemiddelde waarden, die verkregen zijn in ons laboratorium en in externe testinstituten. Het recht wordt voorbehouden om de specificaties aan te passen, zonder hier vooraf melding van te doen. Standaard variaties in de mechanische eigenschappen van 15 %, in de hydraulische eigenschappen van 20 % en in de fysieke eigenschappen van 5 % zijn normaal.

Nophadrain BV sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de gegevens. Elk project stelt zijn eigen eisen en wij zijn graag bereid u bij de specifieke uitwerking behulpzaam te zijn. Graag houden wij ons voor op- of aanmerkingen aanbevolen. Alle aangegeven waarden zijn gemiddeld.

V03.2026