


TECHNISCHES DATENBLATT

ND TRASDRAIN® 200sv Drainagesystem



ND TRASDRAIN® 200sv Drainagesystem

Leistungsstarkes CE-markiertes Drainagesystem mit innovativer Noppenform aus schlagfestem Recycling-Polystyrol und einer Bauhöhe von ca. 13 mm. Der Kern des ND Drainagesystems ist eine perforierte, diffusionsoffene, hochbelastbare Noppenfolie, die eine ausgezeichnete Kriechfestigkeit verleiht, die für eine beständige, langfristige Entwässerungsleistung sorgt.

Auf der Noppenseite ist ein spezielles Glasfaser Doppelgewebe als Filterschicht aufkaschiert. Das Doppelgewebe macht es möglich, das Drainagesystem einzusetzen unter festverlegte, in Einkornmörtel oder in Dünnbettverfahren und lose verlegte auf einen Splitt- oder Kiesbett, Beläge. Auf der perforierten Folienseite ist ein diffusionsoffenes Trenn- und Schutzvlies verklebt, zur Drainage im Planum beim der Einsatz auf ungebundene aber bindige Böden. Die Geotextilien werden verklebt und nicht thermisch mit dem Noppenkern verbunden, um eine Beschädigung der mechanischen und hydraulischen Eigenschaften der Geotextilien und des Drainagesystems zu vermeiden. Außerdem wird so verhindert, dass sich die Geotextilien zwischen die Noppen schieben und die Entwässerungsleistung beeinträchtigen.

Anwendung

Lose und feste Verlegung von Belägen auf Terrassen und Balkonen auf festem Untergrund mit /oder ohne Dachabdichtung und ungebundenen Untergründen.

Vorteile

- Vorbeugung von: Ausblühungen – Kalkflecken, Feuchtflecken, Frostschäden, Rissbildung durch Entkopplung Durchfeuchtung der Unterlattung von Terrassendielen und Verunkrautungen
- Kapillarbrechender Hohlraum – gegen Aufsteigen von Stauwasser auf die Abdichtung
- Schnellere Trocknung des Klebemörtels

Produkteigenschaften

- Material Noppenfolie: schlagfestes Recycling-Polystyrol (HIPS)
- Material Doppelgewebe: Glasfaser
- Material Trenn- und Schutzvlies: Polypropylen (PP)v
- Bauhöhe: ca. 13 mm
- Druckfestigkeit: ca. 700 kPa
- Löcher/m²: ca. 1.540 / Ø 6,3 mm
- Gewicht: ca. 1.133 g/m²
- Drainagekapazität 1 % bei 100 kPa: ca. 0,36 l/(s.m)
- Drainagekapazität 2 % bei 100 kPa: ca. 0,62 l/(s.m)

Produkt	Abmessungen (L x B)	Lieferform
ND TRASDRAIN® 200sv Drainagesystem	ca. 32 m x 1,25 m	ca. 40 m², Rolle

Datenblatt
DoPNDTrasdrain200sv-004
ND Trasdrain 200sv

Material Eigenschaften	Prüfnorm	Einheit	Leistung	
Kern	-	-	HIPS	
Filter / Geotextil	-	-	Glasfaser	
Trennfolie	-	-	-	
Trennvlies	-	-	PP	
Mechanische Eigenschaften (Mittelwerte)				
Druckstärke	DIN ISO 25619-2	kPa	700	
Druckstärke bei 10 % Verformung	DIN ISO 25619-2	kPa	-	
Verformung bei 1 mPa	DIN ISO 25619-2	%	-	
Zugfestigkeit ¹ (MD / CMD) ²	DIN ISO 25619-2	kN/m	61,7/48,5	
Stempeldurchdruckkraft CBR ¹	DIN ISO 12236	kN	3,5	
Kegelfallversuch ¹	DIN ISO 13433	mm	12,6	
Wetterbeständigkeit ³	DIN ISO 12224	%	60/80	
Physische Eigenschaften (Standardwerte)				
Bauhöhe unter 2 kPa	-	mm	13	
Noppenhöhe unter 2 kPa	-	mm	12	
Löcher pro m²	-	-	1.540	
Durchmesser Löcher	-	mm	6,3	
Wasserspeichervolumen	-	l/m²	-	
Abmessungen (L x B)	-	m	32 x 1,25	
Flächengewicht pro m²	-	g	1.133	
Rollenfläche	-	m²	40	
Rollendurchmesser	-	cm	75	
Rollengewicht	-	kg	45	
Hydraulische Eigenschaften (Mittelwerte)				
Öffnungsweite O90 ¹	DIN ISO 12956	µm	560	
Wasserdurchlässigkeit H50 ¹	DIN ISO 11058	mm/s	34	
Wasserableitvermögen (Mittelwerte)				
Vertikale Drainage / Mauer - gradient i = 1				
Druck	Einbautiefe			
20 kPa	2,0 m	DIN ISO 12958 ⁴	l/(s.m)	4,89
30 kPa	3,0 m	DIN ISO 12958 ⁴	l/(s.m)	-
50 kPa	5,0 m	DIN ISO 12958 ⁴	l/(s.m)	-
100 kPa	10,0 m	DIN ISO 12958 ⁴	l/(s.m)	-
200 kPa	Sonderfall	DIN ISO 12958 ⁴	l/(s.m)	-
Horizontale Drainage / Dach				
Gefälle = 0 % - Sonderfall				
≤ 2 kPa - extensive Dachbegrünung	FH Karlsruhe (D) ⁵	l/(s.m)	-	
≤ 10 kPa - intensive Dachbegrünung	FH Karlsruhe (D) ⁵	l/(s.m)	-	
Gefälle = 1 % - Sonderfall				
≤ 10 kPa - extensive Dachbegrünung	DIN ISO 12958 ⁴	l/(s.m)	0,37	
≤ 20 kPa - intensive Dachbegrünung	DIN ISO 12958 ⁴	l/(s.m)	-	
100 kPa - begehbar	DIN ISO 12958 ⁴	l/(s.m)	0,36	
200 kPa - befahrbar	DIN ISO 12958 ⁴	l/(s.m)	-	
Gefälle = 1,5 %				
≤ 10 kPa - extensive Dachbegrünung	DIN ISO 12958 ⁴	l/(s.m)	-	
≤ 20 kPa - intensive Dachbegrünung	DIN ISO 12958 ⁴	l/(s.m)	-	
100 kPa - begehbar	DIN ISO 12958 ⁴	l/(s.m)	-	
200 kPa - befahrbar	DIN ISO 12958 ⁴	l/(s.m)	-	
Gefälle = 2 %				
≤ 10 kPa - extensive Dachbegrünung	DIN ISO 12958 ⁴	l/(s.m)	0,66	
≤ 20 kPa - intensive Dachbegrünung	DIN ISO 12958 ⁴	l/(s.m)	-	
100 kPa - begehbar	DIN ISO 12958 ⁴	l/(s.m)	0,62	
200 kPa - befahrbar	DIN ISO 12958 ⁴	l/(s.m)	-	
Gefälle = 2,5 %				
≤ 10 kPa - extensive Dachbegrünung	DIN ISO 12958 ⁴	l/(s.m)	-	
≤ 20 kPa - intensive Dachbegrünung	DIN ISO 12958 ⁴	l/(s.m)	-	
100 kPa - begehbar	DIN ISO 12958 ⁴	l/(s.m)	-	
200 kPa - befahrbar	DIN ISO 12958 ⁴	l/(s.m)	-	
Gefälle = 3 %				
≤ 10 kPa - extensive Dachbegrünung	DIN ISO 12958 ⁴	l/(s.m)	-	
≤ 20 kPa - intensive Dachbegrünung	DIN ISO 12958 ⁴	l/(s.m)	-	
100 kPa - begehbar	DIN ISO 12958 ⁴	l/(s.m)	-	
200 kPa - befahrbar	DIN ISO 12958 ⁴	l/(s.m)	-	

¹ Werte beziehen sich nur auf das Filter/Geotextil

² MD = Produktionsrichtung / CMD = quer zur Produktionsrichtung

³ Die Drainagematten müssen innerhalb von 14 Tagen mit

Boden angeschüttet bzw. überdeckt werden

⁴ DIN ISO 12958 getestet weich / hart

⁵ FH Karlsruhe (D) getestet hart / hart

Die angegebenen Werte sind indikativ und beziehen sich auf Durchschnittswerte aus unseren Labors und unabhängigen Instituten. Wir behalten uns das Recht vor, zu jeder Zeit und ohne Vorankündigung die Werte zu ändern. Abweichungen im Bereich der mechanischen Werte von 15 %, der hydraulischen Werte von 20 % und der physikalischen Eigenschaften von 5 % sind möglich.

Nophadrain BV übernimmt keine Gewähr, Haftung oder sonstige Verantwortung für Aussagen im Rahmen dieser Informationen. Diese Veröffentlichung begründet keine Lizenz und beabsichtigt keine Verletzung von bestehenden gewerblichen Schutzrechten von Dritten. Hinweise auf den Geltungsbereich einzelner Normen und Richtlinien sind durch den Anwender eigenverantwortlich zu prüfen.
V03.2026